Technisches Datenblatt
metaprop talk

meta-technik® kunststoff KG

Kurzzeichen PP (Polypropylen); mit Talkumfüllung für verbesserte Wärmeformbeständigkeit

Mechanische Eigenschaften	Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm_	ca. 1,1
	Streckspannung	DIN EN ISO 527	N/mm_	ca. 26 - 32
	Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	15 - 50
	Elastizitätsmodul aus Biegeversuch	DIN EN ISO 178	MPa	1800 -3400
	Elastizitätsmodul aus Zugversuch	DIN EN ISO 527	MPa	
	Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	MPa	
	Schlagzähigkeit (23°C, Charpy)	DIN EN ISO 179/1eU	KJ/m_	12
	Kerbschlagzähigkeit (23°C, Charpy)	DIN EN ISO 179/1eA	KJ/m_	< 18
	Kugeldruckhärte 2)	DIN EN ISO 2039-1	MPa	
	Zeitdehnung bei 1% Dehnung 3)	DIN 53444	MPa	
	Gleitreibungszahl gegen Stahl bei Trockenlauf 4)		µ	
	Gleitverschleiß 4)		µm/Km	
Elektrische Eigenschaften	Dielektrizität	IEC 250		
	Diel. Verlustfaktor	IEC 250		
	Durchschlagfestigkeit	VDE 0303	KV/mm	
	Spez. Durchgangswiderstand	DIN EN 61340-5-1	Ω cm	> 10^{14}
	Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340-5-1	Ω	> 10^{14}
	Kriechstromfestigkeit	(DIN 53480)	W	
Thermische Eigenschaften	Schmelztemperatur	DIN EN ISO 3146	°C	
	Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W / (k x m)	0,17 - 0,22
	Spez. Wärmeleitfähigkeit		J / (k x m)	
	Längenausdehnungskoeffizient 5)	DIN 53752	K^{-1}	
	Anwendungstemperatur kurzzeitig 6)		°C	
	Anwendungstemperatur dauernd 6)		°C	95 bis 120
	Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima 23 / 50	ISO 62	%	< 0,03
	Feuchtigkeitsaufnahme bei Wasserlagerung 20°C		%	
	Brandverhalten nach UL 94			
	Tiefziehfähigkeit			ja
Chemische Eigenschaften	Benzin 100%		bei 20 °C	
	Trichlorethylen 100%		bei 20 °C	
	Tetrachlorkohlenstoff 100%		bei 20 °C	
	Säuren		bei 20 °C	
	Laugen		bei 20 °C	
	Mineralische Schmieröle und Fette		bei 20 °C	
	Lebensmittelrechtliche Zulassung			

1) gemessen mit Pendelschlagwerk 0,1 DIN 51222
2) nach 7 sec bei 250 N Belastung
3) Spannung, die nach 1000 h zu 1% Gesamtdehnung führt
4) gegen Stahl gehärtet und geschliffen P=0,05 N/mm_, V=0,6m/sec, t=40°C in Laufflächennähe
5) Gültigkeitsbereich ca. 20°C bis 100°C
6) Erfahrungswerte an Fertigteilen bei geringer Belastung, abhängig von Art und Form der Wärmeeinwirkung, kurzzeitig (bis 1 Std.), dauernd (Monate)

Zeichenerklärung	
x: bestätigt	F/B: beides
/: bedingt bestätigt	IP: In Prüfung
0: unbestätigt	K: keine Zulassung
eg: eingeschränkt	
F: FDA	7) Diffusion beachten
B: BGA	

Spezielle Eigenschaften
ein Werkstoff mit unterschiedlicher Talkumfüllung (ca. 5-40%) für eine verbesserte Wärmeformbeständigkeit und hervorragenden Tiefziehverhalten.

Sonstige Eigenschaften
Schlagzähigkeit bei -30°C (Charpy) nach EN ISO 179/1eU > 18 KJ/m_
Kerbschlagzähigkeit bei -30°C (Charpy) nach EN ISO 179/1eA > 3 KJ/m_
Vicat Erweichungstemperatur (VST B 120) ISO 306 105 bis 145°C

Hinweise für die Anwender:
Die in den Datenblättern genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Durch die in den Datenblättern enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf Fertigteile übertragen.